

Empaste de Cal grasa de máxima calidad. Elaborado según las composiciones antiguas, y modificado para adaptarse a las necesidades actuales. De alto brillo y largo envejecimiento, permite una aplicación sencilla y rápida.

El sistema se compone de tres elementos:

- El Quarzo Base, para el anclaje y regulación de cargas.
- El Stucco Anticco coloreado con ADITIVOS o ESENCIAS para el acabado.
- Cera Lustre para la protección.

Características

	Quarzo Base	Razzato	Escencias	Cera Lustre
Composición:	Pigmentos, resinas poliméricas, cargas minerales (cuarzo), biocidas	Cal grasa, mármol y resinas poliméricas	Celulosas, resina polimérica y pigmentos	Cera natural de abejas, jabón de Marsella
^Contenido COV Máx.permitido:	Categoría A: 30g/l	Categoría L: 200g/l	Categoría L: 200g/l	Categoría L: 200g/l
^Contenido COV Máx.producto:	Categoría A: 0,4g/l	Categoría L: 16,5g/l	Categoría L: < 1 g/l	Categoría L: 1,0g/l
pH:	7,2 – 8,3	> 10	8.0 – 9.0	9,0 – 10,3
Densidad:	1.4 – 1,5g/cm ³	2,5 – 2,6g/cm ³	1.0 – 1.5 g/cm ³	0,84-0,94g/cm ³
* Consumo:	125ml/m ²	0.8 – 1.00 kg/m ²	n.a.	25-33 ml./ m ²
Rendimiento:	8 m ² /l.	0.8 – 1.0 m ² /kg (3 manos)	n.a.	30 m ² /l.
Viscosidad:	420 mPa·s	12500 mPa·s	n.a.	38 mPa·s
Aspecto:	Líquido	Arenoso Viscoso	Líquido	Líquido
Color:	Blanco	Neutro	31 colores	Incoloro
Envases:	10l y 2.5 L	1- 2,5 – 5 - 20 kg.	25-100-480 ml	0,5 – 1 - 2 L.
Dilución:	20 % agua	Listo al uso	No diluir	Listo al uso
Herramientas:	Rodillo	Llana estucador	n.a.	Guante de hilo
Limpieza herramientas:	Con agua	Con agua	n.a.	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	n.a.	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas	Mínimo 8 horas	n.a.	Para sacar brillo, 15 minutos
**** Almacenaje:	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C	entre 5°C y 35°C

Stucco Anticco

Empaste de Cal Grasa con Mármol

BOLETIN DE INFORMACIÓN TECNICA 2019-07

- * El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador
- ** Tanto temperatura ambiente como paramento.
- *** Según condiciones climatológicas.
- **** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

Aplicación

1. La superficie debe estar limpia y seca, remover polvillo, grasa, contaminante o película antigua mal adherida.
2. Para aplicar sobre pintura antigua, asegurarse que esté bien adherida y no presente atizamiento.
3. Aplicar de dos a tres manos de Quarzo Base de color neutro con una llana plana para distribuirlo uniformemente y presionar suavemente para dejar un espesor uniforme y delgado. Dejar secar 3 horas entre mano y mano.
4. Alisar la superficie con papel de lija # 360 después de la última mano de base.
5. Retirar los restos dejados por la lija con un trapo ligeramente humedecido con agua.
6. Aplicar el acabado de manera irregular dependiendo de la textura deseada, y con el material ligeramente fresco, pulir haciendo una fricción suave sobre la superficie con la llana de acero inoxidable, limpia y seca.
7. Si se desea aplicar una segunda mano, dejar secar por 3 horas y seguir el procedimiento del paso 4.
8. Aplicar la Cera Lustre con llana acerada y lustrar con paño blanco luego de unos minutos, también se puede lustrar con máquina y pad blanco

Rendimiento

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según las condiciones de aplicación y/o el aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

