

► FICHA TÉCNICA

GRIS INTERIORES



ANTI-SALITRE



> PEGAMENTO GRIS INTERIORES

Es un adhesivo formulado en base a cemento antisalitre, agregados seleccionados y aditivos sintéticos, producido con alta tecnología y un riguroso sistema de calidad. Cumple con las especificaciones de la Norma ISO 13007 / ANSI, siendo una nueva alternativa que Cementos Inka ofrece para lograr mayores y mejores soluciones a sus proyectos de construcción.

> USOS

- Se emplea como adhesivo para la instalación de mayólicas y revestimientos cerámicos sobre superficies rígidas de cemento, concreto y ladrillo.
- Para uso general en enchape de interiores de muros y pisos : salas, comedores, dormitorios, cocinas, baños, salones, oficinas, y otras aplicaciones cuando ningún requerimiento especial u otro tipo de adhesivo es especificado.

- ADHERENCIA INMEJORABLE
- FÁCIL MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD Y RAPIDEZ DE COLOCACIÓN

- NO ES NECESARIO REMOJAR LAS PIEZAS A INSTALAR
- TIEMPO ABIERTO SUPERIOR A PRODUCTOS SIMILARES
- RESISTENTE A LA HUMEDAD

> PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Preparación de la Superficie. Asegurar que la superficie se encuentre perfectamente nivelada y sin fisuras, libre de polvo, grasa, aceite, pintura o cualquier otro tipo de impurezas que puedan afectar la adherencia.
- Preparación de la Mezcla. Añadir aproximadamente de 6.0 a 6.5 litros de agua por bolsa de pegamento, y mezclar lentamente hasta obtener una pasta consistente, homogénea y sin grumos. Dejar reposar la pasta por unos minutos y volver a mezclar nuevamente "sin" agregar más agua o pegamento seco. Una vez preparada la mezcla, inicie la instalación de los cerámicos.
- Seleccionar un raspín (plancha dentada) adecuado al trabajo a realizar.
- Extender el material con la parte lisa del raspín, luego presionar y rayar formando surcos de manera horizontal con respecto al muro o piso, evitando hacer curvas o cruces.
- Durante la aplicación se recomienda mantener el raspín con un ángulo de inclinación de 45° a 60°.
- Retirar el exceso de pasta cuando aún este fresco, regresar al depósito y remezclar.
- Para asegurar una distribución uniforme de la pasta sobre la superficie del cerámico, colocar las piezas, una a una, presionando fuertemente en sentido perpendicular a los surcos.



DESCRIPCIÓN	REQUISITO
Adherencia - 28 días	> 0.8 N/mm ²
Tiempo Abierto	> 20 minutos
Rendimiento por bolsa de 25 kg	4 a 8 m ²
Capa de Aplicación	3 a 6 mm
Tiempo mínimo para tránsito peatonal	24 horas
Temperatura ambiente para aplicación	5 a 35°C

PRECAUCIONES

- Proteger de la intemperie y la humedad, almacenando las bolsas bajo techo y sobre parihuelas.
- El contacto del producto con la piel o los ojos puede causar irritación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y si es necesario acudir al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE

- Nuestra garantía será limitada si la aplicación de este producto no se realiza de acuerdo con las instrucciones impresas o si se le da un uso diferente al descrito. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico llamando al teléfono +511- 5000600.



Una vez que culmines la utilización de nuestro producto, segrega las bolsas de cemento y disponlas conforme a lo señalado en la normativa nacional vigente..... ¡¡cuidar el medio ambiente es tarea de todos!!



PÍDELO EN LA RED INKA
SOLICITA MAYOR INFORMACIÓN
CALIZA CEMENTO INKA S.A.
TEL. (01)5000600 ANEXO:125
ENTEL: 946528340
SUB LOTE 2C CAJAMARQUILLA
LURIGANCHO - CHOSICA, LIMA.

CUIDAMOS NUESTRO
MEDIO AMBIENTE

