

## ► FICHA TÉCNICA

**EXTRA**  
BLANCO FLEXIBLE



**ANTI-SALITRE**



### > PEGAMENTO EXTRA BLANCO FLEXIBLE

Es un adhesivo formulado en base a cemento blanco, agregados seleccionados, aditivos sintéticos y polímeros, producido con alta tecnología y un riguroso sistema de calidad. Cumple con las especificaciones de la Norma ISO 13007 / ANSI, siendo una nueva alternativa que Cementos Inka ofrece para lograr mayores y mejores soluciones a sus proyectos de construcción.

### > USOS

- Se emplea como adhesivo para la instalación de mayólicas y revestimientos cerámicos sobre superficies flexibles de drywall, fibrocemento, madera y superficies rígidas de cemento, concreto y ladrillo.
- Para uso en enchape de piscinas, saunas, cocheras, terrazas, fachadas, salas, comedores, dormitorios, cocinas, baños, salones, oficinas, y otras aplicaciones.

- MAYOR FLEXIBILIDAD
- ADHESIVO IMPERMEABLE
- FÁCIL MANIPULACIÓN Y APLICACIÓN
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD Y RAPIDEZ DE COLOCACIÓN

- NO ES NECESARIO REMOJAR LAS PIEZAS A INSTALAR
- MAYOR TIEMPO ABIERTO
- RESISTENTE A LA HUMEDAD

### > PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Preparación de la Superficie. Asegurar que la superficie se encuentre perfectamente nivelada y sin fisuras, libre de polvo, grasa, aceite, pintura o cualquier otro tipo de impurezas que puedan afectar la adherencia.
- Preparación de la Mezcla. Añadir aproximadamente de 5.5 a 6.0 litros de agua por bolsa de pegamento, y mezclar lentamente hasta obtener una pasta consistente, homogénea y sin grumos. Dejar reposar la pasta por unos minutos y volver a mezclar nuevamente "sin" agregar más agua o pegamento seco. Una vez preparada la mezcla, inicie la instalación de los cerámicos.
- Seleccionar un raspín (plancha dentada) adecuado al trabajo a realizar.
- Extender el material con la parte lisa del raspín, luego presionar y rayar formando surcos de manera horizontal con respecto al muro o piso, evitando hacer curvas o cruces.
- Durante la aplicación se recomienda mantener el raspín con un ángulo de inclinación de 45° a 60°.
- Retirar el exceso de pasta cuando aún este fresco, regresar al depósito y remezclar.
- Para asegurar una distribución uniforme de la pasta sobre la superficie del cerámico, colocar las piezas, una a una, presionando fuertemente en sentido perpendicular a los surcos.



DESCRIPCIÓN	REQUISITO
Adherencia - 28 días	> 1.2 N/mm <sup>2</sup>
Tiempo Abierto	> 30 minutos
Rendimiento por bolsa de 25 kg	4 a 8 m <sup>2</sup>
Capa de Aplicación	3 a 6 mm
Tiempo mínimo para tránsito peatonal	24 horas
Temperatura ambiente para aplicación	5 a 35°C

## PRECAUCIONES

- Proteger de la intemperie y la humedad, almacenando las bolsas bajo techo y sobre parihuelas.
- El contacto del producto con la piel o los ojos puede causar irritación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua y si es necesario acudir al médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

## IMPORTANTE

- Nuestra garantía será limitada si la aplicación de este producto no se realiza de acuerdo con las instrucciones impresas o si se le da un uso diferente al descrito. El usuario asume la responsabilidad de los riesgos o daños derivados de una aplicación diferente a lo especificado. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestro departamento técnico llamando al teléfono +511- 5000600.



Una vez que culmines la utilización de nuestro producto, segrega las bolsas de cemento y disponlas conforme a lo señalado en la normativa nacional vigente..... ¡¡cuidar el medio ambiente es tarea de todos!!



**PÍDELO EN LA RED INKA**  
SOLICITA MAYOR INFORMACIÓN  
CALIZA CEMENTO INCA S.A.  
TEL. (01)5000600 ANEXO:125  
ENTEL: 946528340  
SUB LOTE 2C CAJAMARQUILLA  
LURIGANCHO - CHOSICA, LIMA.

CUIDAMOS NUESTRO  
**MEDIO AMBIENTE**

