



Desmoldantes

Z Lac

Descripción: Laca de alta pureza 100% poliéster que funciona como desmoldante químico frente a los componentes del cemento. Protector y sellador de encofrados de triplay y de madera. Es transparente, de fácil aplicación y excelente adherencia.

Usos

- Se utiliza para proteger los encofrados, tanto de triplay como de madera, lo que le dará mayores usos que al ser tratado con petróleo.
- Se utiliza también como una buena laca, para el acabado de muebles, puertas, barandas, ventanas de madera.
- Cada aplicación rinde para 4 usos del encofrado.
- Para la protección de pisos de parquet.

Ventajas

- Puede ser aplicado con brocha y/o rodillo.
- Excelente adherencia a la madera.
- No mancha el encofrado.
- No se necesita persona experimentada para la aplicación.
- Permite mayor cantidad de uso del encofrado de triplay, debido a la buena dureza de la película que se forma.
- Utilizándolo con SOLVENTE Z mejora el rendimiento a bajo costo.
- Mejora el acabado del encofrado.

Datos técnicos

Densidad:	1.00 ± 0.04 g/cm ³ .
Color:	Ligeramente amarillo.
Aspecto:	Líquido.
Puesta en servicio:	24 horas
Base química:	Resina de poliéster monocomponente.



Aplicación

- 1er Paso: Lijar el triplay en sentido contrario al hilo con una lija muerta y limpiarla.
- 2do Paso: Masillar con Z PORO la plancha de triplay y rellenar los desniveles que pueda tener la plancha. Una vez que se haya secado la masilla, proceder a lijar de nuevo hasta que la superficie quede suave, limpiar hasta que desaparezca el polvillo.
- 3er paso: Para la primera capa mezcle el Z LAC con SOLVENTE Z, en proporción 1-1.

Para la segunda capa utilizar el Z Lac sin diluir.

Nota: El tratamiento de los bordes según los 3 pasos mencionados es muy importante para la vida útil del encofrado.

- 4to Paso: Después de desencofrar, revisar la plancha de encofrado y resanar con la mezcla en proporción 1 de Z LAC y 2 de SOLVENTE Z. La película formada dura un rendimiento para 4 usos.

Mezclar lo necesario porque se puede gelar el producto. Recomendamos también, que en los extremos de los encofrados se utilice una masilla (Z PORO) para evitar la fuga de la lechada del concreto.

Rendimiento

- Un galón de Z LAC rendirá de 15m² a 20m² dependiendo del tratamiento y la calidad del encofrado.
- Una aplicación de 15m² = 4 planchas de triplay, formando una película que permitirá 4 usos.

Recomendaciones

- Utilizar el Solvente Z para diluir el Z LAC que ayudara a la penetración en los poros del triplay. Con el mismo Solvente Z hacer la limpieza de la brocha o herramientas.
- Recomendamos guardarlo en sitio seco. Si se abre el producto, taparlo bien, debido a que puede entrar humedad y gelar el producto.
- Revisar que los tableros de triplay no tengan residuo de petróleo o parafina. Limpiar con SOLVENTE Z.

Presentaciones

- 1 Galón.
- 5 Galones.
- 55 Galones.



El mejor amigo del concreto

Av. Los Faisanes N° 675. Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima - Perú.

(01) 2523058 950 093 271 / 994 268 534 / 998 128 514 / 996 330 130

Ficha técnica - Edición 21 - Versión 10.19 ZLP

Almacenamiento

- Almacenar siempre bajo sombra, en su envase original y cerrado herméticamente.
- Un año desde su fecha de fabricación.

Seguridad

- Se recomienda el uso de guantes, lentes y mascarilla. Para mayor detalle remítase a la hoja de seguridad del producto.
- Tener cuidado que no caiga en los ojos, si sucediera proceder a lavarse con abundante agua, usar protector de ojos.
- Debido a los olores aromáticos, recomendamos usar un respirador al aplicarlo.

E-mail: ventas@zaditivos.com.pe | cotizacion@zaditivos.com.pe | web site: www.zaditivos.com.pe

San Borja: Av. San Luis 3051. Telf: (01) 715 5744 / 981 288 456 | Callao: Av. Elmer Faucett 1631. Telf: (01) 715-5770 / 998 128 493

Chiclayo: Calle Los Tumbos 505. Urb. San Eduardo. Telf: (074) 223 718 / 994 278 778 | Pucallpa: Jr. Coronel Portillo 744. Telf: (061) 573 591 / 998 128 495

Piura: Av. Bolognesi 311. Int. 3. Telf: (073) 321 480 / 972 001 351 | Sullana: Av. José de Lama 344. Telf: (073) 509 408 / 923 055 398

Cuzco: Av. Tomasa Titto Condemayta 1032 - Wanchaq. Telf: (084) 257 111 / 994 268 292

Arequipa: Calle Paucarpata 323A - Cercado. Telf: (054) 203 388 / 994 044 894 | Trujillo: Av. América Sur 818. Urb. Palermo Telf.: (044) 425 548 - 998 127 657